

## Valores típicos

| Propiedad                      | Unidad                 | Método de prueba |            |            |            |            |
|--------------------------------|------------------------|------------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Gramaje</b>                 | <b>g/m<sup>2</sup></b> | <b>ISO 536</b>   | <b>120</b> | <b>127</b> | <b>140</b> | <b>150</b> |
| Espesor                        | µm                     | ISO 534          | 190        | 200        | 220        | 230        |
| CMT 30                         | N                      | ISO 7263         | 168        | 178        | 196        | 210        |
| SCT transversal                | kN/m                   | ISO 9895         | 1,7        | 1,9        | 2,0        | 2,1        |
| SCT longitudinal               | kN/m                   | ISO 9895         | 3,1        | 3,4        | 3,6        | 3,8        |
| Resistencia al estiramiento MD | kN/m                   | ISO 1924-3       | 6,5        | 6,6        | 6,7        | 8,3        |
| Resistencia al estiramiento CD | kN/m                   | ISO 1924-3       | 2,2        | 2,4        | 2,8        | 2,7        |
| Resistencia a la rigidez MD    | kN/m                   | ISO 1924-3       | 1080       | 1206       | 1232       | 1365       |
| Resistencia a la rigidez CD    | kN/m                   | ISO 1924-3       | 444        | 450        | 518        | 525        |
| Humedad media                  | %                      | Online           | 7,5        | 7,5        | 7,5        | 7,5        |
| Porosidad, Gurley              | sec                    | ISO 5636-5       | 50         | 55         | 60         | 70         |

## Valores garantizados

| Propiedad  | Unidad                 | Método de prueba |            |            |            |            |
|--|------------------------|------------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Gramaje</b>                                     | <b>g/m<sup>2</sup></b> | <b>ISO 536</b>   | <b>120</b> | <b>127</b> | <b>140</b> | <b>150</b> |
| Gramaje medio, min-max                             | %                      | ISO 536          | ±3         | ±3         | ±3         | ±3         |
| CMT 30, min  | N                      | ISO 7263         | 156        | 165        | 182        | 195        |
| SCT transversal, min                               | kN/m                   | ISO 9895         | 1,5        | 1,6        | 1,8        | 1,9        |
| Humedad media, min-max                             | %                      | Online           | 7,5±1,0    | 7,5±1,0    | 7,5±1,0    | 7,5±1,0    |
| Variación max, de curva de humedad entre puntas CD | %                      | Online           | 3,0        | 3,0        | 3,0        | 3,0        |